COMBINAISON PVC ÉTANCHE

Type 3 / 4 / 5 / 6 – PVC 310 g/m² – Réutilisable – Catégorie III



Type 3 / 4
Jets et pulvérisations

Type 5 / 6
Particules, éclaboussures

EN 1149-5
Antistatique

CE – Cat. III
Règl. (UE) 2016/425

Présentation

Combinaison une pièce en PVC jaune, étanche aux jets de liquides chimiques sous pression. Plus légère que la plupart des combinaisons PVC, elle se lave et se réutilise. Sa coupe à soufflet d'entrejambe et ses manches montées laissent une bonne liberté de mouvement, et sa capuche est conçue pour s'ajuster autour d'un masque respiratoire.

Caractéristiques techniques

Matière	PVC 310 g/m², jaune
Coutures	Cousues et recouvertes d'une bande étanche
Fermeture	Zip sous double rabat tempête à auto-agrippant
Capuche	3 pièces, élastiquée, compatible masque
Poignets, chevilles	Élastiqués
Coupe	Soufflet d'entrejambe, manches montées
Entretien	Testée jusqu'à 20 lavages à 30 °C
Tailles	S à 3XL
Conditionnement	Carton de 10

Utilisation

Lavage haute pression, nettoyage de cuves et de salles de traite, manipulation d'acides, de bases et de chlore, désinfection, traitement des eaux, industrie chimique.

Normes et certifications

EN 14605 – Types 3 et 4
EN ISO 13982-1 – Type 5
EN 13034 – Type 6
EN 1149-5 – antistatique
EN 1073-2 – contamination radioactive

Points forts

Très résistante à l'abrasion et à la flexion (classe 6). Résiste plus de 8 h aux acides et bases courants. Réutilisable : un coût par port réduit.

Type 3
Jets de liquides

310 g/m²
PVC

> 8 h
Soude, acides, chlore

20
Lavages testés

Cl. 6
Abrasion

Référence : XXXXX

SÉCURAMA by PB SÉCURITÉ
PRÉVENTION & ÉQUIPEMENT DE PROTECTION

PB SÉCURITÉ – SÉCURAMA - Équipements de protection et sécurité au travail
19 rue de Cracovie – ZAE Cap Nord - 21850 Saint-Apollinaire – France
Tél. 03 80 74 28 15 – E-mail : info@securama.fr - Site Web : www.securama.fr

COMBINAISON PVC ÉTANCHE

Type 3 / 4 / 5 / 6 – PVC 310 g/m² – Réutilisable – Catégorie III

Résistance chimique (perméation ISO 6529)

Produit chimique	N° CAS	Classe	Temps de passage
Hydroxyde de sodium (soude) 40 %	1310-73-2	6	> 480 min
Acide sulfurique 50 %	7664-93-9	6	> 480 min
Acide acétique 30 %	64-19-7	6	> 480 min
Acide chlorhydrique 30 %	7647-01-0	6	> 480 min
Hypochlorite de sodium (eau de Javel) 10-15 %	7681-52-9	6	> 480 min
Phénoxyde de sodium	139-02-6	6	> 480 min
Acide nitrique 60 %	7697-37-2	4	> 120 min

Propriétés physiques (classes EN 14325)

Essai	Méthode	Résultat	Classe
Résistance à l'abrasion	EN 530	> 2 000 cycles	6 / 6
Résistance à la flexion	ISO 7854 B	> 100 000 cycles	6 / 6
Résistance à la déchirure	EN ISO 9073-4	37 N / 34 N	2 / 6
Résistance à la traction	EN ISO 13934-1	305 N / 198 N	4 et 3 / 6
Résistance à la perforation	EN 863	22 N	2 / 6
Résistance des coutures	EN ISO 13934-2	163 N	4 / 6

Conseils d'utilisation

Port

- Porter avec des gants et des bottes résistants aux mêmes produits, manches par-dessus les gants et jambes par-dessus les bottes.
- Fermer le zip et le double rabat jusqu'en haut.
- Antistatique uniquement si l'utilisateur est relié à la terre.

Réutilisation

- Inspecter avant chaque port ; ne pas réutiliser une combinaison abîmée ou usée.
- Lavage à 30 °C, jusqu'à 20 lavages.
- Une combinaison contaminée par un produit chimique ne doit pas être lavée ni réutilisée.

Référence : XXXXX

SÉCURAMA by PB SÉCURITÉ – PRÉVENTION & ÉQUIPEMENT DE PROTECTION

PB SÉCURITÉ – SÉCURAMA - Équipements de protection et sécurité au travail
19 rue de Cracovie – ZAE Cap Nord - 21850 Saint-Apollinaire – France
Tél. 03 80 74 28 15 – E-mail : info@securama.fr - Site Web : www.securama.fr